


<b>Nazwa produktu:</b>	<b>Postfoil</b>		
<b>Podłoże:</b>	zadrukowany papier dekoracyjny		
<b>Dekor:</b>	ponad 1000 dekorów drewno- i kamieniopodobnych, fantazyjnych oraz dekorów uni!		
<b>Odporność na światło:</b>	w skali wełnianej $\geq 6$ (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)		
	 <b>Czerwień światłotrwała</b>		
<b>Żywyce:</b>	żywyce aminowe i akrylowe, wodorocieczalne, dla standardowych jakości, elastyczne lub superelastyczne		
<b>Lakier:</b>	lakier- SH, wodorocieczalny, transparentny, do ponownego lakierowania		
<b>Zastosowanie:</b>	do powierzchni meblowych w pokojach dziennych, sypialniach, pokojach dziecięcych i w pomieszczeniach do pracy. Do optaszczowywania profili i paneli boazeryjnych. Promień zabezpieczony do 1 mm. Nie stosować w pomieszczeniach o dużej wilgoci i na zewnątrz.		
<b>Materiał nośny:</b>	Płyty wiórowa i MDF. Inne materiały nośne (podłożowe) po wcześniejszej kontroli.		
<b>Obróbka/przetwarzanie:</b>	na prasach taktowych i wałowych, na urządzeniach do oklejania paneli i optaszczowywania profili (listew profilowanych). Każdorazowo, za pomocą systemów klejenia stosowanych w danym procesie i wypróbowanych na danym produkcie.		
<b>Resistenzen:</b>	Stopień jakości 1 Standard zgodnie z DIN 68861 Część 1C	Stopień jakości 2 Standard brytyjski zgodnie z FIRA 6250 horyzontalny	Stopień jakości 3 R4 zgodnie z Ikea R4 Norma IOSMAT-0066
	→ z wyjątkiem powierzchni do ponownego lakierowania		
<b>Powierzchnie:</b>	gładka, naturalne pory drewna, ze strukturą 3D, powierzchnia zalakierowana, w razie potrzeby nie lakierowana, z różnorodną odpornością		
<b>Stopień połysku:</b>	w zależności od wybranej powierzchni do wyboru różny stopień połysku		
<b>Składowanie:</b>	przechowywać w pomieszczeniu suchym i chłodnym (ok. 23°C, 50% RLF) w opakowaniu oryginalnym: 6 miesięcy		