


Produktbezeichnung:	Postfoil		
Basis:	Dekorpapier		
Dekore:	Mehr als 1.000 Holz-, Stein-, Phantasie- und Unidekore zur Auswahl!		
Lichtechtheit:	Wollskala ≥ 6 (DIN EN ISO 4892-2, DIN EN 20105-A02)		
	 Lichtechtes Rot		
Imprägnierharz:	Amino-Harze und Acrylate auf Wasserbasis. Für die Qualiitäten Standard, Flexibel oder Superflexibel.		
Lacke:	SH-Lacke auf Wasserbasis, klar, überlackierbar.		
Anwendungsgebiete:	Für Möbelloberflächen in Wohn-, Schlaf-, Jugend- und Arbeitszimmern. Profilummantelung und Paneelfertigung. Radien sind bis zu 1mm gesichert. Nicht für Feuchtraum und Außenanwendungen.		
Trägermaterialien:	Span- und MDF-Platten. Andere Trägermaterialien nach vorhergehender Prüfung.		
Verarbeitung:	Auf Rollen- und Flachpressen, sowie Paneel- und Profilummantelungsanlagen. Jeweils mit den prozessüblichen und am Produkt erprobten Klebstoffsystemen.		
Resistenzen:	Qualitätsstufe 1 Standard gemäß DIN 68861 Teil 1C	Qualitätsstufe 2 British Standard gemäß FIRA 6250 horizontal	Qualitätsstufe 3 R4 gemäß Ikea R4-Norm IOS-MAT-0066
	→ mit Ausnahme von überlackierbaren bzw. nicht lackierten Oberflächen		
Oberflächen:	Glatt, Realpore, 3D-Struktur, überlackierbar, bei Bedarf unlackiert. In verschiedenen Resistenzen erhältlich.		
Glanzgrade:	Entsprechend der gewählten Oberfläche in verschiedenen Glanzgradstufen.		
Lagerung:	Bei kühler und trockener Lagerung (ca. 23° C, 50 % RLF) in Originalverpackung: 6 Monate		